

Variante	Glanzgradänderung bei 60 °C Messgeometrie in % (Mittelwert)					Visuelle Beurteilung					
	Martindale-Gerät (6 N, 7448+, 320 Scheuertouren)					Korridorflur					
	80 Zyklen	160 Zyklen	240 Zyklen	320 Zyklen	400 Zyklen	nach 14 Monaten	nach 15 Monaten	nach 16 Monaten	nach 14 Monaten	nach 15 Monaten	nach 16 Monaten
1	168,5	251,9	318,1	391,1	413,7	419,8	396,0	428,2	4,5	4,5	5
2	129,9	242,2	326,9	393,2	463,7	387,5	384,8	376,1	4,5	4,5	5
3	115,3	196,4	261,3	317,7	358,5	423,4	431,1	415,6	4,5	4,5	5
4	1,6	3,2	6,4	8,0	10,1	14,4	15,7	12,3	0	0	0
5	2,0	21,1	38,0	42,2	57,3	85,4	84,6	87,3	2	2	2
6	5,6	9,8	20,0	21,2	27,4	42,9	38,9	40,6	1	1	1
7	74,3	151,3	198,4	254,8	283,4	244,1	254,3	249,2	4,5	4,5	4,5
8	1,4	11,8	20,1	29,2	36,3	68,9	66,9	61,7	2	2	2
9	19,6	51,0	83,0	115,4	124,0	118,3	111,6	129,9	3	3	3,5