

Variante	Changement de brillance à 60 °C Géométrie de mesure en % (valeur moyenne)					Évaluation visuelle					
	Appareil de Martindale (6 N, 7448+, 320 tours de frottement)					Couloir					
	80 cycles	160 cycles	240 cycles	320 cycles	400 cycles	après 14 mois	après 15 mois	après 16 mois	après 14 mois	après 15 mois	après 16 mois
1	168,5	251,9	318,1	391,1	413,7	419,8	396,0	428,2	4,5	4,5	5
2	129,9	242,2	326,9	393,2	463,7	387,5	384,8	376,1	4,5	4,5	5
3	115,3	196,4	261,3	317,7	358,5	423,4	431,1	415,6	4,5	4,5	5
4	1,6	3,2	6,4	8,0	10,1	14,4	15,7	12,3	0	0	0
5	2,0	21,1	38,0	42,2	57,3	85,4	84,6	87,3	2	2	2
6	5,6	9,8	20,0	21,2	27,4	42,9	38,9	40,6	1	1	1
7	74,3	151,3	198,4	254,8	283,4	244,1	254,3	249,2	4,5	4,5	4,5
8	1,4	11,8	20,1	29,2	36,3	68,9	66,9	61,7	2	2	2
9	19,6	51,0	83,0	115,4	124,0	118,3	111,6	129,9	3	3	3,5